

Thermodur-schwarz

Dispersion métallique noire pour revêtements en asphalte

Propriétés

Dispersion synthétique noire à réticulation métallique. Teneur élevée en matières solides. Grande capacité à former un film autolustrant. Traitement de base de qualité supérieure, particulièrement résistant à l'usure et à l'essuyage, antisalissure et antidérapant.

Composition (selon 648/2004/CE)

Dispersions synthétiques, cires dures de polyéthylène, solvants hydrosolubles, résines à fort pouvoir mouillant, plastifiants, colorants.
pH produit concentré : env. 8,5

Domaine d'application

Utilisable sur des revêtements industriels noirs décapés résistant à l'eau comme l'asphalte.

Application

Utiliser le produit uniquement sur des revêtements de sol parfaitement secs. Appliquer le produit pur en couche fine avec, par exemple, une frange. Éviter le séchage du produit dans la frange. Fermer le bidon immédiatement après utilisation.

Traitement de base sur revêtements décapés :

Selon la porosité du sol, 2-3 applications seront nécessaires à un intervalle d'env. 30 minutes.

Important :

Afin d'éviter l'abrasion mécanique des particules noires, appliquer une couche supplémentaire de Thermodur (incolore, j 20 02 05).



Protection

07.11.2008 23.07.2015

Consommation par m²

Traitement de base : 25 ml par application



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Produit non destiné au consommateur final 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 10 litres

Réf. j 20 53 10
Protéger du gel !

