

Kiehl-Basic-Oil

Huile d'imprégnation

Propriétés

À base de matières premières se régénérant naturellement dans leur milieu d'origine. Avive la couleur du bois. Non parfumée, durcissement oxydatif, laisse respirer le bois. Mise en œuvre facile, pouvoir gommant élevé. Après durcissement complet, traitement complémentaire possible avec Kiehl-Legnodor.

Composition

Huiles et résines naturelles, solvants hydrosolubles, siccatifs.

Domaine d'application

Pour l'huilage de base ou d'entretien de surfaces en bois massif, comme parquet, plancher, bois de bout, parquet industriel, panneaux OSB, bois contrecollé, etc. Ne pas utiliser sur des surfaces en bois vitrifiées, protégées ou cirées. Effectuer un test de compatibilité sur les bois exotiques bruts.

Application

Une excellente adhérence et un aspect impeccable ne sont garantis que sur des surfaces propres et sèches exemptes de graisse, cire, silicone et poussière, poreuses et préparées de manière appropriée. La température du sol doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Les locaux doivent être bien ventilés pendant le temps de durcissement. Il est possible qu'une odeur d'huile de lin se dégage pendant le temps de durcissement.

Secouer énergiquement Kiehl-Basic-Oil avant utilisation.

Huilage de base/Huilage d'entretien : Appliquer env. 800 ml sur le sol. Répartir uniformément en couche fine avec un mouilleur ou le rouleau à huile KIEHL. Laisser le support s'imprégner d'huile pendant env. 30 minutes. Traiter les zones sèches apparaissant pendant cette période avec l'huile présente sur le support, reprendre les ustensiles utilisés. Rajouter éventuellement de l'huile. Racler soigneusement l'huile qui n'a pas pénétré dans le support après 30 minutes avec une raclette en néoprène (caoutchouc néoprène résistant aux solvants) et retirer soigneusement avec un linge en coton, une pelle ou équivalent.



Le film d'huile très fin encore présent sur la surface doit être complètement éliminé avant durcissement avec une monobrosse équipée d'un disque de finition KIEHL. Retourner ou changer le disque régulièrement pour permettre d'éliminer parfaitement le film d'huile et obtenir un séchage régulier du support.

Consommation moyenne pour 10 m² = 1 disque (les 2 faces).

Tenir compte de l'AVERTISSEMENT !

Après 2-12 heures de séchage, effectuer un lustrage final avec une monobrosse équipée d'un disque de finition KIEHL pour optimiser l'aspect de la surface traitée. Huilage de base : accessible et essuyable après env. 3 jours. Huilage d'entretien : accessible et essuyable après env. 1 jour.



Méthode spray : Verser Kiehl-Basic-Oil dans un vaporisateur. Vaporiser sur la surface et travailler avec une monobrosse (env. 150 tr/min.). Accessible et essuyable après env. 1 jour.



Nettoyage des ustensiles : Kiehl-Wax-Ex.

Bien refermer les bidons entamés et les utiliser rapidement. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

AVERTISSEMENT : Risque d'inflammation spontanée des huiles à durcissement oxydatif en contact avec de la poussière de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles absorbants. C'est pourquoi, ces ustensiles doivent être imbibés d'eau et éliminés dans un contenant hermétiquement fermé. Respecter les dispositions locales d'élimination de déchets.

Nettoyage et entretien des sols en bois

Consommation par m²

Huilage de base : 80 – 120 ml, en fonction du pouvoir absorbant du support
 Huilage d'entretien : 20 – 40 ml, en fonction du pouvoir absorbant du support
 Méthode spray : 10 – 20 ml, en fonction du pouvoir absorbant du support



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 22 21 05

Protéger du gel !

